Resistencia química Sikaguard 50

Inmersion 4 semanas	
Sustancia química	SG 50
Agua Potable	✓
Etanol 98%	!
Hipoclorito de sodio 16,7 g/mL Cl2	✓
Soda Caustica 50%	✓
Aguarras	✓
Aceite mineral	✓
Urea (amoniaco 10%)	✓
Agua salada 3,5p/p NaCl	✓
Xileno	✓
Acido acetico 10%	✓
Soda Caustica 15%	!
Soda Caustica 30%	✗
Ac sulfurico 25%	✗
Acetona	✓
Acido Citrico 20%	✓
Acido Clorihidrico 20%	!
Metanol	✗
Bencina	✓